

ARTIKEL

6M Raptor

designwerk

FIRST CLASS LIVING

Möbelstoffkategorie

Bouclé

Material

63 % Acryl
21 % Polyester (PES)
16 % Polypropylen (PP)



CTL® GmbH

Pflegekennzeichnung



QUALITÄTSMERKMALE

Die Qualitätsanforderungen der DIN EN 14465:2006 sind erfüllt



Scheuerbeständigkeit EN ISO 12947-1 & 2

>30 000 Touren

Pillbildung EN ISO 12945-2 – 2000 T.

5

Lichtechtheit EN ISO 105-B02 – Verf.2

4-5

Reibechtheit EN ISO 105-X12

4-5

Zigarettentest DIN EN 1021-1

bestanden

MAK-Amine, Azofarbstoffe EN 14362-1 & 3

nicht nachweisbar

Allergisierende & kanzerogene
Dispersionsfarbstoffe DIN 54231


nicht nachweisbar

Weitere Testergebnisse können bei designwerk angefragt werden.


BEZUGSEIGENSCHAFTEN

Helle Farben weisen Verschmutzungen und Jeansabrieb schneller und deutlicher auf als dunkle Farben. Bei hellen Farben kann es in der Kombination mit dunklen oder intensiven Farbtönen zu einer Farbmigration/Farbwanderung kommen. Dunkle und intensive Farben neigen zu Farbabrieb. Pilling ist nicht vermeidbar und kann auch durch Anhaften von Fremdfasern entstehen. Materialbedingt kann eine leichte Streifenwirkung auftreten. Geringfügige Farb- und Strukturabweichungen zwischen den Produktionschargen sind unvermeidbar und können auftreten. Ein gewisses Maß an Ausbleichen der Farben aufgrund von Lichteinfall oder Abrieb durch Beanspruchung liegt in der Natur eines Gewebes. Jedes Velourgewebe wird im Gebrauch abflachen, daher sind Florlagenveränderungen/Sitzspiegel unvermeidbar. Changieren/Farbwechsel je nach Lichteinfall liegt in der Natur eines Velours. Velourgewebe neigen zur Kratz- und Druckempfindlichkeit, daher kann Florverlust entstehen

Achtung: Farblich abgesetzte Naht nur für zugelassene Modelle.



Silver G126



Charcoal G127




Turtle G128




Aubergine G129



Peacock G130



Cameo G131




Brick G132



Jungle G133




Pinecone G134



Chinchilla G135



Oyster G136



Ivory G137