21 Rosello

Catégorie de revêtement cuir semi-aniline naturel

Épaisseur du cuir selon DIN EN ISO 2589 0.9-1.1 mm





CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ

Les exigences de qualité de la norme DIN EN 13 336:2012 sont remplies pour le cuir semi-aniline.



Solidité à la lumière EN ISO 105-B02	≥5
Résistance au frottement EN ISO 11640/11641 sec/mouillé/sueur	≥4/≥3-4/≥3-4
Résistance à la flexion DIN EN ISO 5402-1 selon DIN 53359 – 50 000 pliages	aucune déchirure
Comportement au feu EN 1021-1/BS 5852-0 Test de la cigarette réussi	
Amines MAK, colorant azoïque DIN EN 14362-1 & 3	aucune trace
Chlorophénol/PCP, TeCP, TriCP SOP 4309	aucune trace
Teneur en chrome (VI) DIN EN ISO 17075	aucune trace

Vous pouvez demander d'autres résultats de tests auprès de designwerk.



Rosello séduit par sa surface largement naturelle qui met particulièrement bien en valeur les caractéristiques uniques de chaque peau. Cela rend chaque meuble unique et garantit un excellent échange de température et d'humidité. Pour la nettoyer, il suffit généralement de passer dessus un chiffon propre, légèrement humide.

Évitez absolument les produits d'entretien agressifs ou contenant de l'huile qui attaqueraient la surface du cuir. En cas de doute, demandez conseil à votre fournisseur. Ne placez pas votre meuble à proximité d'une source de chaleur (radiateurs, cheminée) et évitez qu'il ne soit exposé directement aux rayons du soleil. Les variations de couleur et de structure sont typiques des produits et ne justifient pas une réclamation.



Anthracite M1190 Dark Brown M1191 Light Brown M1192

