21 Rosello

Categoria del rivestimento pelle naturale semi-anilina

Spessore della pelle secondo DIN EN ISO 25890 0,9-1,1 mm





CARATTERISTICHE QUALITATIVE

I requisiti di qualità per la semianilina sono soddisfatti secondo la norma DIN EN 13 336:2012



Resistenza alla luce EN ISO 105-B02	≥5
Resistenza allo strofinio EN ISO 11640/11641	
a secco/bagnato/soluzione di sudore artificiale	≥4/≥3-4/≥3-4

Resistenza alla piegatura DIN EN ISO 5402-1 secondo DIN 53359 - 50.000 cicli

nessuna fessurazione

Comportamento alla combustione EN 1021-1/BS 5852-0 Prova sigaretta

non rilevabili	

superata

Ammine MAK, coloranti azoici DIN EN 14362-1 & 3	non rilevabili
Clorofenoli/PCP, TeCP, TriCP SOP 4309	non rilevabili
Contenuto cromo (VI) DIN EN ISO 17075	non rilevabile

Ulteriori risultati dei test possono essere richiesti a designwerk.

PROPRIETÀ DEL RIVESTIMENTO

Rosello colpisce per la sua superficie prevalentemente naturale, che mette particolarmente in risalto le caratteristiche uniche di ogni singola pelle. Ciò rende ogni mobile un pezzo unico e garantisce un eccellente scambio di temperatura e umidità. Per la pulizia, è sufficiente di regola passare un panno pulito e leggermente umido.

In ogni caso, evitare detergenti aggressivi e contenenti grasso, perché possono danneggiare la superficie. Se avete dei dubbi, chiedete al vostro rivenditore. Non collocate i vostri mobili direttamente vicino a fonti di calore (radiatori, caminetti) ed evitate la luce solare forte e diretta. Le deviazioni di colore e di struttura sono tipiche della merce e non danno diritto a reclami.



Anthracite M1190 Dark Brown M1191 Light Brown M1192 Green M1193

